



DoP 34AIR34AK16091

Couverture en laine minérale avec technologie InCare pour l'isolation thermique des gaines métalliques de climatisation par l'extérieur, conformément à la norme UNE EN 14303.

Il permet de travailler à des températures d'air de circulation allant jusqu'à 120°C.

• Extérieur: complexe kraft-aluminium renforcé et fourni avec onglet.



Code	Épaisseur mm	Largeur m	Longueur m	Dis.	Ud./ Colis	m²/ Colis	Colis /palet	m²/palet	Rt m².K/W
2142835	25	1,15	15,00	C	1	17,25	18	310,50	0,88
2133462	30	1,15	18,00	S	1	20,70	18	372,60	0,88
2142679	45	1,15	11,50	C	1	13,23	18	238,05	1,32
2142812	50	1,15	11,50	S	1	13,23	18	238,05	1,47

Code 2142501 - 2142812 - palette développée spécialement pour optimiser le volume et le coût de transport aux exportations maritimes.



0099/CPRI/A43/0340



020/003544



Caractéristiques techniques

Lambda (λ90/90)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24°C		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40°C		0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60°C		0,045 W/m·K
Classement feu (Euroclases)	EN 13501-1		A2-s1,d0
Résistance à la vapeur d'eau	EN 12086		MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
Densité nominale env.			22 Kg/m³
Chaleur spécifique env. (C _p)			800 J/Kg·K

Code de désignation MW-EN 14303-T3-MV1

Dis Disponibilité S Stock C Consulter (commande minimum 10 palettes) Pq Colis Rt Résistance thermique (Indiquée à 10 °C)

Boîte Boîte avec 6 panneaux 3x1,2 m. XL Palettes avec 46 panneaux en vrac de 3x1,2 m. XS Palettes avec 46 panneaux en vrac de 2,4x1,2 m..

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
webmaster.ursa.es@etexgroup.com www.ursa.es

